

WL 720

fiksirna disperzija



- > primerna za nanos z valjčkom
- > enostavno odstranljiva



Opis izdelka

Lahko vgradljiva fiksirna disperzija, ki ne vsebuje topil in je primerna za nanos z valjčkom. Za notranjo fiksiranje PVC, CV in tekstilnih oblog z gladko penasto hrbtno stranjo in samostojno ležičih preprog. Talne obloge je mogoče večkrat pritrditi in jih ponovno odstraniti. Primerno za podlage s talnim gretjem in v prostorih z večjo obremenitvijo (pisarniški stoli s kolesčki).

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
25 KG / VEDRO	-	12
5 KG / VEDRO	-	85
2,8 KG / VEDRO	-	100

Skladiščenje in rok trajanja:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo 365 dni.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje:

Valček iz mikrovlaknen ali čopič.

Vgradnja:

Talno oblogo je potrebno razgrniti v prostoru, kje se bo polagala, jo na grobo narezati na primerno dolžino ter po potrebi narediti rez po šivu. Polovica talne obloge se prepogne in enakomerno nanese fiksirna disperzija po celotni površini z uporabo valjčka iz mikrovlaknen. V vogalih ter na stiku stena tla se uporabi čopič ali majhen valjček. Takoj ko postane fiksirna disperzija prozorna oz. zadostno suha se zaključno oblogo položi in podrgne po celotni površini.

Odstranjevanja obloge: Od roba je počasi potrebno odstraniti fiksirano zaključno oblogo. Da bi se vzpostavilo stanje podlage pred vgradnjo fiksirne disperzije, je disperzijo na podlagi potrebno namočiti z vodo (doda se lahko detergent) in po ca. 15 minutah spere z obilo vode. Po potrebi je

Polaganje talnih oblog

potrebno postopek čiščenja ponoviti. Pred polaganjem nove zaključne obloge se prepričajte da je podlaga zadostno suha!

Tehnični podatki

Barva	rumeno bela
Poraba	ca. 100 - 150 g/m ² , odvisno od podlage in hrbtni strani zaključne obloge
Čas izhlapevanja	ca. 20 - 60 min.
Specifična teža	1,1 g/cm ³

Potrdila o preizkusih

Preverjeno po (standard, klasifikacija ...):

DIBt

Podlaga

Primerne podlage:

Vpojne, s talnimi izravnalnimi masami prevlečene podlage.

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrzljena, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za razopaženje in nesprijetih delcev. Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi standardi in smernicami za graditev objektov.

Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.

Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +15 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!

Nasveti:

63070, WL 720, fiksirna disperzija, veljavno od: 26.06.2024, Stran 2

Polaganje talnih oblog

- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različica ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.si.